

TEHNIČKO UPUTSTVO PROIZVODA



decolnEx

Dekoratívni materijal za enterijere i eksterijere

NAMENA:

materijal za dekorativno ukrašavanje horizontalnih površina

SASTAV:

cement, hidraulična veziva, sintetički polimeri, agregat granulacije 0-2, aditivi

IZGLED:

beli prah

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

| Glavne karakteristike | Vrednost |
|-----------------------|-----------------------|
| Čvrstoća pri pritisku | C50 |
| Gustoća | 1841kg/m ³ |
| Vreme korišćenja | 30 min |
| Debljina premaza | Od 1 mm do 6 mm |
| Vlačna čvrstoća | F7 |
| Dmax | 1,5mm |

POTROŠNJA:

1,7 kg/m² debljine 1mm

POTROŠNJA VODE:

16 - 20 % vode

PAKOVANJE:

vreća 25kg

SKLADIŠTENJE:

u suvoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

12 meseci u ne otvorenoj ambalaži od datuma utisnutog na vreći

TRANSPORT:

Za vreme transporta decolnEx zaštititi od uticaja vlage

MERE SIGURNOSTI:

decolnEx ima nadražujuće delovanje jer sadrži cement

OZNAKE UPOZORENJA:

H318 - uzrokuje teške povrede oka

H315 - Nadražuje kožu

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 - Može nadražiti disajni sistem

OZNAKE OBAVEŠTENJA:

P102 - Čuvati van domašaja dece

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči, zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U slučaju dodira sa očima, oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva i nastaviti sa ispiranjem. Obratiti se lekaru.

Ovaj tehnički list za decolnEx je objavljen pod odgovornošću proizvođača S.Z.R. BAROK, 23312 Banatsko Veliko Selo, 10.

P302+P352+P333+P313 - U slučaju nadraživanja kože, oprati sa velikom količinom vode i sapuna. Zatražiti savet/pomoć lekara.

RUKOVANJE OTPADOM: Ostatak proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada čvrste ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

KONTROLA KVALITETA: Prema Zakonu o građevinskim proizvodima, proizvod je uvršten u sistem ocenjivanja i provere svojstava: 4. decolnEx je pod stalnim nadzorom kontrole kvalitete firme SZR Barok.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 01/2015.

NAPOMENA: Ovo tehničko uputstvo treba koristiti svim korisnicima koji upotrebljavaju naš proizvod decolnEx. Treba poslušiti kao preporuka za ugradnju kako bi se postigli najbolji rezultati. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedene radove ili pogrešan odabir proizvoda.

PRIMENA: DecolnEx se nanosi ručno u debljini od 1 mm do 6 mm. Vreme modeliranja cca 1h.

KARAKTERISTIKE:

- visoka tvrdoća
- otpornost na habanje i mrlje
- izvršna prionljivost na razne površine
- brzo vreme sušenja, što smanjuje vreme za pripremu drugih slojeva
- debljina od 1mm < 6mm
- površina glatka-hrapava, protivklizna
- mogućnost dekorativne obrade i apliciranja u materijalu
- visoka čvrstoća i otpornost na intenzivnom pešačkom prometu
- otporan na vremenske prilike, cikluse smrzavanja i odmrzavanja.
- odlična obradivost

PRIPREMA PODLOGE:

- decolnEx se nanosi na horizontalne površine (betonske podloge, podloge obložene keramikom)
- zbog svojih odličnih karakteristika (prionljivosti), može se nanositi na postojeće površine i na taj način se izbegava rušenje i odvoz građevinskog otpada.
- zbog izvršne prionljivosti, vodonepropustnosti, pogodan je za oblaganje horizontalnih i vertikalnih površina u kupatilima, kuhinjama, radnim površinama, može se presvlačiti nameštaj i niz drugih elemenata, materijala i površina.

- bilo koja vrsta površine mora se pregledati, podloga mora biti kompaktna (npr, treba se ukloniti samo pločice koje nisu kvalitetno zalepljene ili ukloniti dijelove betona ukoliko se kruni ili je popucao te iste podloge iznevelisati, očistiti (odstraniti prljavštinu, masnoće itd...)
- preporučljiva čvrstoća podloge na koju se nanosi decolnEx min 25N/mm², vlačnu čvrstoću min. 1,5 N/mm²
- nakon što se površina pripremi i nanese 1mm decolnEx-a postavlja se staklena mrežica na koju se nanosi tanki sloj decolnEx-a kako bi mrežica bila delimično pokrivena.
- tako pripremljenu podlogu ostavimo da se osuši pre nanošenja slijedećeg sloja
- sušenje podloge zavisi od atmosferskih uslova
- na osušenu podlogu nanosi se novi sloj decolnEx-a (1mm)
- za više informacija kontaktirati stručnu službu SZR Barok ili Studio8. Podaci dostupni na www.studio8.hr
- sazrevanje materijala je 28 dana

PRIPREMA MATERIJALA:

- vreću od 25kg decolnExa sipati u posudu, u posudu dodati cca 16% vode (vodu sami dozirate zavisno od željene gustine materijala)
- smesu mešati ručnim mikserom u malim obrtajima, mešati materijal dok ne dobijemo masu bez grudvica, previše mešanja razvodni materijal
- korišćenje proizvoda 25 -30 minuta
- pripremljeni decolnEx nanosi se gletericom, ravnalicom od nerđajućeg čelika ili ABS-a
- nakon nanošenja, decolnEx potrebno je zaštititi od vetra, sunca i smrzavanja sve dok se ne stvrdne
- u sveži decolnEx ne dodavati vodu niti ga zalivati
- prilikom izvođenja radova potrebno je pridržavati se važećih građevinskih normi.
- vreme sleganja 20C°; 4sata

NAPOMENA:

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primeti neki nedostatak proizvoda, dužan je obustaviti ugradnju proizvoda, kako bi eventualne štete bile što manje, te uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rešiti na obostrano zadovoljstvo.

Prigovor koji se uputi proizvođaču nakon što je ugrađen veći deo ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rešavaju se posebno.

ALAT: Gletarica. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMPERATURA: za izvođenje od +5 do +25 °C



Potpis i pečat:

SAMOSTALNA BANATSKA RADNJA
"BAROK"
PEČANAC BRANKO PP
BANATSKO VELIKO SELO

Mesto i datum izdavanja: Kikinda, 11 .5. 2015.