

# TEHNIČKO UPUTSTVO PROIZVODA



## Overlay

Dekoratívni materijal za enterijere i eksterijere

### NAMENA:

materijal za dekorativno ukrašavanje horizontalnih površina

### SASTAV:

praškasta mineralna smesa na bazi Portland cementa, hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, agregata granulacije 0-1,3 mm i aditiva

**IZGLED:** sivi prah, moguće isporučiti u bojama  
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Karakteristike	Vrednost	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Čvrstoća	C20	
Prionljivost	F6	HRN EN 13813:2003
Oslobađanje korozivnih materija	W1	

### POTROŠNJA:

16,6 kg/m<sup>2</sup>-za 1 cm debljine

**PAKOVANJE:** vreća 25kg

**SKLADIŠTENJE:** u suvoj prostoriji na paleti

**ROK UPOTREBE:** 12 meseci u ne otvorenoj ambalaži od datuma utisnutog na vreći

**TRANSPORT:** Za vreme transporta Overlay zaštititi od uticaja vlage

**MJERE SIGURNOSTI:** Overlay ima nadražujuće delovanje jer sadrži cement

### OZNAKE UPOZORENJA:

H318 – Uzrokuje teške povrede oka

H315 – Nadražuje kožu

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti respiratorni sistem

### OZNAKA OBAVEŠTENJA:

**P102** – Čuvati izvan domašaja dece

**P280** – Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči, zaštitu za lice

**P305+P351+P338+P310** – U slučaju dodira sa očima. Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva i nastaviti sa ispiranjem. Obratiti se lekaru.

**P302+P352+P333+P313** – U slučaju nadraživanja kože, oprati sa velikom količinom vode i sapun. Zatražiti savet/pomoć lekara.

**RUKOVANJE OTPADOM:** Ostatak od proizvoda: U skladu s Odredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada čvrste ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04.

**KONTROLA KVALITETE:** Prema Zakonu o građevinskim proizvodima, proizvod je uvršten u sistem ocenjivanja i stalne provere svojstva:4 Overlay je pod stalnim nadzorom kontrole kvalitete firme SZR Barok.

### IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka 02/2014.

**NAPOMENA:** Ove tehničko uputstvo može koristiti svim korisnicima koji upotrebljavaju naš proizvod Overlay. Treba poslužiti kao preporuka za ugradnju kako bi se postigli najbolji rezultati. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedene radove ili pogrešan odabir proizvoda.

**PRIMENA:** Overlay se nanosi ručno u debljini minimalno 10mm do maksimalno 30mm. Otvoreno vreme modeliranja cca 1h. Obavezna nega materijala polivanjem vodom kako ne bi došlo do dehidracije materijala i mikropukotina

### PRIPREMA PODLOGE:

- pre nanošenja Overlay-a na podnu oblogu, podnu oblogu treba očistiti
- na očišćenu podnu oblogu postavi se staklena mrežica za košuljicu. Overlay se može nanositi na betonske površine, keramiku)
- nazubljenom gletaricom naneti Overlay (ukoliko mrežica malo viri, nije problem)
- tako pripremljena podloga mora odstajati 24h
- pre nanošenja drugog sloja (završnog) Overlay-a pripremljenu površinu treba dobro nakvasiti vodom (zbog dehidracije materijala, ukoliko se podloga dobro ne nakvasi vodom kod nanošenja drugog sloja Overlaya-a podloga izvlači vodu iz drugog sloja i dolazi do pucanja materijala)
- vlažna čvrstoća podloge mora biti ista ili veća od čvrstoće Overlay-a
- obavezna je nega površine zalivanja vodom
- materijal se mora negovati 7 dana polivanjem ujutru i uveče, ukoliko su visoke temperature treba se zalivati i u podne

- zaliva se na način da se poliva dok materijal ne upije vodu
- kod polivanja će te primetiti da materijal upija puno vode
- nakon 7 dana na materijal se nanosi boja
- drugi dan zp01
- sazrevanje materijala je 28 dana

### PRIPREMA MATERIJALA:

- vreću od 25kg Overlay-a sipati u posudu, u posudu dodati cca 4,5 litara vode (vodu sami dozirate zavisno od željene gustine materijala)
- mešati mikserom ili u mešalici dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje
- previše mešanja razvodni materijal
- prilikom izvođenja radova potrebno je pridržavati se važećih građevinskih normi.

### NAPOMENA:

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primeti neki nedostatak proizvoda, dužan je obustaviti ugradnju proizvoda, kako bi eventualne štete bile što manje, te uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rešiti na obostrano zadovoljstvo. Prigovor koji se uputi proizvođaču nakon što je ugrađen veći deo ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rešavaju se posebno. **Sve tehničke karakteristike materijala Overlay možete pročitati na izveštaju Br. P774/14-480-2 koji je izdala ovlašćena firma "Zavod za gradbeništvo" Slovenija**

**ALAT:** zidarska kašika, špahlta, aluminijumska letva, gleter sa finim i grubim sunderom, mikser, mašina za nanošenje Overlay-a. Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

### TEMPERATURA:

ne sme biti niža od 0°C i viša od +30°C

Ovaj tehnički list za Overlay je objavljen pod odgovornošću proizvođača S.Z.R. BAROK, 23312 Banatsko Veliko Selo, 10.

Potpis i pečat:

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA  
"BAROK"  
PEČANAC BRANKO PP  
BANATSKO VELIKO SELO

Mesto i datum izdavanja: Kikinda, 1.2.2015.

